



PVC軟管/管道, 纖維增強耐壓軟管

應用

- 軟管/用於液體和氣體的管道
- 射出成型機冷卻水供應
- 大篷車/拖車, 移動住宅/野營車/房車, 小舟, 大船/船舶, 遊艇: 衛生設施, 供水
- 工業清潔: 氣動軟管
- 空壓管, 冷卻水管, 水管
- 夾紗管
- 真空提升裝置, 真空處理系統
- 供熱用軟管 – 內部輸送水或空氣

特性

- 織物加強
- 高彎曲性
- 抗碾壓
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 60°C

結構

NORFLEX® 設計

1. 纖維加強管壁
2. 內外壁平滑; 管壁: 柔軟PVC材料

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 特殊顏色: 全部著色
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	壁厚 mm	外徑 mm	過壓 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 4	3,0	10,0	20,000	13	0,086	50	440-9040-0000
- / 5	3,0	11,0	17,000	18	0,098	50	440-9050-0000
1/4 / 6	3,0	12,0	15,000	22	0,110	50	440-9060-0000
5/16 / 8	3,0	14,0	15,000	26	0,135	50	440-9080-0000
- / 9	3,0	15,0	12,000	31	0,147	50	440-9090-0000
3/8 / 10	3,0	16,0	10,000	45	0,159	50	440-9100-0000
- / 12	4,5	21,0	12,000	59	0,303	50	440-9120-0000
- / 12	3,0	18,0	10,000	59	0,184	50	440-9120-2175
1/2 / 12,5	3,0	18,5	10,000	59	0,190	50	440-9125-0000
1/2 / 13	3,5	20,0	10,000	69	0,236	50	440-9130-0000
5/8 / 16	4,0	24,0	10,000	92	0,327	50	440-9160-0000
3/4 / 19	4,0	27,0	7,000	116	0,376	50	440-9190-0000
1 / 25	4,5	34,0	6,000	138	0,542	25	440-9250-0000
1 1/8 / 30	4,0	38,0	5,000	185	0,555	25	440-9300-0000
1 1/4 / 32	5,0	42,0	5,000	234	0,755	25	440-9320-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



CLAMP 208



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>