



矽膠軟管

應用

- 軟管/用於液體和氣體的管道
- 食品工業, 製藥工業
- 管式泵
- 供熱用軟管 – 內部輸送水或空氣

特性

- 高彎曲性
- 抗碾壓
- 食品級管壁, 符合 FDA 21 CFR 177.2600, 德國 XV BfR 條例
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -60°C 至 180°C

結構

NORFLEX® 設計

1. 內外壁平滑; 管壁: 矽膠 60 ± 5 Shore A

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)

內徑 in / mm	壁厚 mm	外徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 2	1,0	4,0	0,011	50	408-9020-0000
- / 2	2,0	6,0	0,030	50	408-9020-2163
1/8 / 3	1,0	5,0	0,015	50	408-9030-0000
1/8 / 3	1,5	6,0	0,025	50	408-9030-2182
1/8 / 3	2,0	7,0	0,037	50	408-9030-2163
- / 4	1,0	6,0	0,019	50	408-9040-0000
- / 4	1,5	7,0	0,031	50	408-9040-2182
- / 4	2,0	8,0	0,045	50	408-9040-2163
- / 5	1,0	7,0	0,022	50	408-9050-0000
- / 5	1,5	8,0	0,036	50	408-9050-2182
1/4 / 6	1,5	9,0	0,042	50	408-9060-0000
1/4 / 6	2,0	10,0	0,059	50	408-9060-2163
- / 7	1,5	10,0	0,047	50	408-9070-0000
5/16 / 8	1,0	10,0	0,033	50	408-9080-0000
5/16 / 8	2,0	12,0	0,074	50	408-9080-2163
5/16 / 8	3,0	14,0	0,111	50	408-9080-2175
- / 9	2,0	13,0	0,082	50	408-9090-0000
3/8 / 10	2,0	14,0	0,089	50	408-9100-0000
3/8 / 10	2,5	15,0	0,111	50	408-9100-2174
- / 12	2,0	16,0	0,104	50	408-9120-0000
- / 12	3,0	18,0	0,167	25	408-9120-2175
- / 15	3,0	21,0	0,200	25	408-9150-0000
5/8 / 16	3,0	22,0	0,211	25	408-9160-0000
- / 20	3,0	26,0	0,266	25	408-9200-0000
1 / 25	3,0	31,0	0,311	20	408-9250-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值, 產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有 指定的數值都是近似值, 在室溫 20°C 下取得。請流覽網站 [www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/) 的附加技術資料



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

附件



CLAMP 208

